

GreenPrime Epoxy Primer

Overview

- A two-component, water-based epoxy primer with a 1 to 4 ratio.
- Easy spreading, multi-purpose, thixotropic primer.

Features and Benefits

- The product must not be applied when the ambient temperature is below 50°F or if there is any possibility it could fall below 32°F within 24 hours of application. Application is not recommended if rain or dew is likely to occur before the product dries.
- General: Surfaces to be coated should be dry, free of dust, dirt, oil, loose granules, gravel, peeling coating, and other foreign matter.

Coverage Rate

Apply Greenprime Epoxy at the rate of 1 gallon per 200 to 400 square feet.

Installation

1. Mix component A and component B separately and then combine A&B and mix thoroughly. Power mixing is recommended. This product may be brushed, rolled, or sprayed on a clean, dry surface. For details see Equipment Recommendations at the end of this sheet. If blowholes form as primer dries, make a second pass with a relatively dry roller. Allow 8 to 10 minutes before making a second pass. Do not use material that's been mixed for more than 3 hours. The surface must be clean and dry. Do not apply over wet substrates or when inclement weather is imminent.

ULTRATITE

SOLUTIONS

Review Ultra Tite Solutions' specifications and details for complete installation information. Please contact UTS for more information.

Precautions

- This product is designed for professional installation. Before working with this product, you must read and become familiar with the available information on its risks, proper use, and handling. Part B of this product contains a polyamide resin. This is non-sensitizing, but thoroughly clean any skin areas that are contacted with soap and water. Undiluted vinegar will neutralize the coating that contacts the skin. Information sources include but are not limited to MSDS and product labels.

Typical Physical Properties

Property	Test Method	Result
Solids by Weight	ASTM D1644	□□□□□
Solids by Volume	\$670□'□□□□	45%±2
\$GKHVLRQ	ASTM D-3359	5A
Hardness (Pencil @ 7 Days)	ASTM D-1186	H
Flashpoint	A & B Mixed	>212° F
VOC	EPA Method 24	□□□□□JUDPV□/
Shelf Life Unopened	45-75° F	12 months if stored properly

Typical properties and characteristics are based on samples tested and are not guaranteed for all samples of this product. This data and information is intended as a guide and does not reflect the specification range for any particular property of this product.

Shipping Information

Size	Class
1-gallon can (3.8 L)	55
5-gallon pail (18.9 L)	55

D.O.T. Classification: Roof Coating, Non-Regulated Protect from freezing (32°F/0°C) during shipping and storage

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

www.ultratite.com



Imprimación Epoxi GreenPrime

Resumen

- Imprimación epoxi bicomponente en base agua con una proporción de 1 a 4.
- De fácil aplicación, versátil y tixotrópica.

Características y Ventajas

- No aplicar el producto si la temperatura ambiente es inferior a 50°F o si existe posibilidad de que baje de 32°F en las 24 horas siguientes a la aplicación. No se recomienda aplicar si se prevé lluvia o rocío antes de que el producto se haya secado.
- General: Las superficies a tratar deben estar secas, limpias de polvo, suciedad, grasa, partículas sueltas, gravilla, recubrimientos desprendidos y cualquier material ajeno.

Rendimiento de Cobertura

Aplicar GreenPrime Epoxy a razón de 1 galón por cada 200 a 400 pies cuadrados.

Instalación

1. Mezclar los componentes A y B por separado y después juntar ambos y agitar hasta homogeneizar. Se recomienda mezclar con equipo eléctrico. Puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador sobre una superficie limpia y seca. Para más información, consultar las recomendaciones de equipo al final de esta hoja. Si aparecen poros al secar la imprimación, realizar una segunda pasada con un rodillo relativamente seco tras esperar de 8 a 10 minutos. No utilizar material que haya sido mezclado durante más de 3 horas. La superficie debe estar limpia y seca. No aplicar sobre sustratos húmedos ni cuando se prevean condiciones meteorológicas adversas.

ULTRATITE

SOLUTIONS



Consulte las especificaciones y detalles de Ultra Tite Solutions para conocer el procedimiento completo de instalación. Para más información, contacte con UTS.

Precauciones

- Este producto ha sido diseñado para ser instalado por profesionales. Antes de manipularlo, es imprescindible leer y familiarizarse con la información disponible sobre sus riesgos, uso correcto y manejo. La parte B de este producto contiene resina de poliamida, que no es sensibilizante, pero se recomienda lavar bien con agua y jabón cualquier zona de la piel que haya estado en contacto. El vinagre sin diluir neutraliza el recubrimiento que pudiera quedar en la piel. Entre las fuentes de información se incluyen, entre otras, la ficha de datos de seguridad y las etiquetas del producto.

Propiedades físicas habituales

Propiedad	Método de Ensayo	Resultado
Sólidos por Peso	ASTM D1644	████
Sólidos por Volumen	\$670████	45 % ±2
Adhesión	ASTM D-3359	5A
Dureza (lápiz, a 7 días)	ASTM D-1186	H
Punto de inflamación	Mezcla A y B	>212° F
VOC	Método EPA	██████g/m³
Vida útil sin abrir	24 45-75° F	12 meses si se almacena adecuadamente

Las propiedades y características indicadas se basan en muestras analizadas y no garantizan el comportamiento de todos los lotes de este producto. Estos datos sirven solo como orientación y no representan el rango de especificaciones para ninguna propiedad concreta de este producto.

Información de envío

Tamaño	Clase
Lata de 1 galón (3,8 L)	55
Cubo de 5 galones (18,9 L)	55

Clasificación D.O.T.: Revestimiento para tejados, No regulado Proteger de las heladas (32°F/0°C) durante el transporte y almacenamiento

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

www.ultratite.com



GreenPrime Imprimación Epoxi

Resumen

- Imprimación epoxi de dos componentes, base agua, con proporción 1 a 4.
- Se extiende fácilmente, es versátil y tixotrópica.

Características y Ventajas

- No aplicar el producto si la temperatura ambiental está por debajo de 50°F o si existe riesgo de que baje de 32°F en las 24 horas siguientes a la aplicación. Evitar la aplicación si se prevé lluvia o rocío antes de que el producto se seque.
- General: Las superficies a recubrir deben estar secas, libres de polvo, suciedad, grasa, partículas sueltas, gravilla, recubrimientos desprendidos y cualquier contaminante.

Rendimiento

Aplicar GreenPrime Epoxy a razón de 1 galón por cada 200 a 400 pies cuadrados.

Instalación

1. Mezclar por separado el componente A y el componente B, luego unir A y B y mezclar a fondo. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico. Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador sobre una superficie limpia y seca. Para más información, consulta las Recomendaciones de Equipos al final de esta hoja. Si aparecen poros al secarse la imprimación, realizar una segunda pasada con un rodillo relativamente seco. Espera de 8 a 10 minutos antes de la segunda pasada. No usar material mezclado por más de 3 horas. La superficie debe estar limpia y seca. No aplicar sobre sustratos húmedos ni cuando se prevea clima adverso.

ULTRATITE

SOLUTIONS



Consulte las especificaciones y detalles de Ultra Tite Solutions para información completa sobre la instalación. Para más detalles, contacte con UTS.

Precauciones

- Este producto está destinado a ser aplicado por profesionales. Antes de su uso, es fundamental leer y familiarizarse con la información disponible sobre sus riesgos, uso adecuado y manipulación. La parte B de este producto contiene resina de poliamida. Aunque no sensibiliza, se recomienda lavar bien con agua y jabón cualquier zona de la piel en contacto. El vinagre sin diluir neutraliza el recubrimiento que contacte con la piel. Consulte fuentes de información como la Ficha de Datos de Seguridad y etiquetas del producto.

Propiedades físicas típicas

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Sólidos por peso	ASTM D1644	████
Sólidos por volumen	\$67000000	45 %±2
Adhesión	ASTM D-3359	5A
Dureza (lápiz, a 7 días)	ASTM D-1186	H
Punto de inflamación	Mezcla de A y B	>212° F
COV	Método EPA	00000g/m³0/
Vida útil sin abrir	24 45-75° F	12ses si se almacena correctamente

Las propiedades y características indicadas se basan en muestras analizadas y pueden variar en otros lotes de este producto. Esta información sirve únicamente como referencia y no garantiza el cumplimiento de rangos específicos en cada propiedad.

Información de envío

Tamaño	Clase
Lata de 1 galón (3,8 L)	55
Cubo de 5 galones (18,9 L)	55

Clasificación D.O.T.: Recubrimiento para cubiertas, No regulado Proteger de las heladas (32°F/0°C) durante el transporte y almacenamiento

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

www.ultratite.com

