

GreenCoat FG

Mastic Acrílico



Descripción general

GreenCoat FG es un sellador acrílico monocomponente a base de agua. Este producto está diseñado para usarse como material de refuerzo en la mayoría de soportes y como sellador de juntas, tornillos, penetraciones y otros detalles en aplicaciones de recubrimiento de cubiertas. GreenCoat FG también permite rellenar pequeñas grietas y reparar superficies asfálticas agrietadas.

Características y Ventajas

Se puede aplicar con llana, rodillo o brocha

- Limpieza sencilla con agua
- Adhesión superior
- Durabilidad a largo plazo
- Monocomponente y bajo olor
- Fácil de usar en la mayoría de aplicaciones
- Excelente sellador para fijaciones, superficies rugosas, juntas, detalles y transiciones
- Bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles, apto para su uso en áreas reguladas

Rendimiento de cobertura

GreenCoat FG normalmente se aplica entre 50 y 100 pies cuadrados por galón y por capa. La cantidad aplicada puede variar según distintos factores, como el uso y la textura de la superficie.

Instalación

1. Todas las superficies a imprimir deben estar limpias, secas, en buen estado y libres de contaminantes. Puede ser necesario limpiar con agua a presión u otro método para mejorar la adherencia.
2. Cualquier imprimación utilizada en la cubierta debe aplicarse y dejarse secar completamente antes de aplicar GreenCoat FG.
3. No se recomienda diluir ni reducir el producto. Remueva el material en el envase hasta que presente una textura homogénea y uniforme antes de usar.
4. Este producto puede aplicarse con brocha de cerdas duras, rodillo o llana. Aplique la cantidad suficiente para cubrir las cabezas de los fijadores y sellar completamente juntas o grietas tratadas.
5. Asegúrese de que el mástico esté completamente curado antes de aplicar capas adicionales.
6. La limpieza puede realizarse con agua.

Consulte las especificaciones y detalles de Ultratite Solutions para información completa sobre la instalación. Para más detalles, póngase en contacto con UTS.

Precauciones

- No se recomienda aplicar este producto a temperaturas inferiores a 50°F (10°C) ni si se espera mal tiempo entre 1 y 6 horas tras su aplicación. GreenCoat FG no curará por debajo de 50°F (10°C).
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa sobre seguridad.
- La vida útil de este producto en envases sin abrir, almacenados entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C), es de 12 meses desde la fecha de fabricación. Este producto se congelará si se expone a temperaturas inferiores a 32°F (0°C) y quedará inutilizable.

GreenCoat FG

Mastic Acrílico

ULTRATITE

SOLUTIONS



Propiedades físicas habituales

Propiedad	Método de ensayo	GreenCoat FG
Sólidos en volumen	ASTM D2697	64%
Sólidos en peso	ASTM D1644A	74%
Densidad	ASTM D1465	11,7 lbs/gal
VOC	Método EPA 24	<50 gramos/L
Viscosidad		>100.000 cps
Elongación	ASTM D2370	500%
Resistencia a la tracción	ASTM D412	100 psi +25
Adhesión al desprendimiento	ASTM C794	10 lbs.
Dureza Shore A	ASTM C661	25 ± 5
Envejecimiento acelerado – QUV	ASTM D4798	Sin cambios tras 6.000 horas
Tiempo de curado a 75 pies ² /gal.	Seco al tacto en 8–12 h. Repintado después de 12–24 h	50°F (10°C): 60 min. 75°F (23°C): 45 min. 110°F (43°C): 30 min.
Color		Blanco, gris claro y beige

Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no se garantizan para todas las muestras de este producto. Estos datos e información funcionan únicamente como guía y no representan el rango de especificaciones de ninguna propiedad concreta de este producto.

Información sobre envío

Tamaño del envase	Peso bruto	Clase
Cubo de 2 galones (7,6 L)	25,4 lbs. (11,5 kg)	55
Cubo de 5 galones (18,9 L)	68,5 lbs. (31 kg)	55
Tambor de 55 galones (208,2 L)	690 lbs. (313 kg)	55
Clasificación D.O.T.: BC - Revestimiento para tejados, No regulado		
Proteger de las heladas (32°F/0°C) durante el transporte y el almacenamiento		

Según nuestro leal saber y entender, todos los datos técnicos incluidos en este documento son verídicos y precisos a la fecha de emisión, estando sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Recomendamos contactar con Ultratite Solutions, LLC para verificar la exactitud antes de especificar u ordenar. Garantizamos que nuestros productos cumplen con los estándares de control de calidad establecidos por Ultratite Solutions, LLC. No nos hacemos responsables de la cobertura, el rendimiento o daños derivados del uso. La responsabilidad, en su caso, se limita a la reposición del producto. Ultratite Solutions, LLC NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI AVAL, YA SEA EXPRESO O IMPLÍCITO; LEGAL, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE CUALQUIER OTRA FORMA, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX 77073

832-827-2925

www.ultratite.com

