

# GreenCoat Glaze

## Restaurador Acrílico para Lucernarios



### Descripción general

GreenCoat Glaze Restaurador Acrílico para Lucernarios es un recubrimiento elastomérico 100% acrílico de alta calidad, especialmente formulado para aplicarse con pulverizador, brocha o rodillo. Este producto ha sido diseñado para devolver la protección a lucernarios deteriorados por el paso del tiempo, formando una capa esmaltada protectora. Ofrece una defensa duradera, ya que resiste el envejecimiento, la erosión, la oxidación, la arena arrastrada por el viento, la lluvia, la nieve, el ozono, la radiación ultravioleta y los cambios extremos de temperatura característicos de las cubiertas.

### Características y Ventajas

- Protección superior contra filtraciones
- Fácil de aplicar con equipos de pulverización convencionales o airless, rodillo o brocha
- Permite aplicar hasta 40 mils en una sola capa sin ampollas y con máxima adherencia
- Óptima resistencia al moho, la cal, la intemperie y la radiación UV

### Rendimiento de cobertura

El recubrimiento restaurador acrílico para claraboyas GreenCoat Glaze contiene un 30% de sólidos en volumen, por lo que una aplicación típica de 1/2 galón por cada 100 pies cuadrados proporciona un espesor seco aproximado de 8 mils en una sola capa. La cantidad efectiva puede variar debido a desperdicios, viento u otros factores.

### Instalación

1. Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y en condiciones de ser pintadas. Puede ser necesario lavar a presión y/o imprimir para mejorar la adherencia.
2. No se recomienda diluir o reducir el producto. Mezcle bien antes de usar. Para bidones: utilice un mezclador neumático de 3/4 hp con una pala de 6" y un eje que genere un buen vórtice. Para cubos: use al menos una pala de 3" o una paleta de mano adecuada.
3. No se aconseja aplicar este producto a temperaturas inferiores a 50°F (10°C) ni si se prevé mal tiempo en las 1-6 horas siguientes a la aplicación.
4. Este producto es apto para aplicar con equipos de pulverización convencionales o airless, rodillo, escobilla o brocha. Utilice una bomba con caudal mínimo de 1 galón por minuto y presión de fluido de al menos 2.000 psi a 2-3 galones por minuto. Use filtros de 30 mallas o superiores. Emplee una boquilla de pulverización con orificio mínimo de .027" a .039" (.69 a .99 mm) y abanico de 50°. Se recomiendan rodillos de pelo medio a grueso. Utilice siempre mangueras específicas para recubrimientos acrílicos.
5. Este producto puede aplicarse directamente sobre cualquier superficie aprobada, limpia y seca. El recubrimiento se puede aplicar en 2

6. Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX 77073

o 3 aplicaciones separadas, cada una en dirección perpendicular a la anterior. El recubrimiento debe distribuirse de manera uniforme. El tiempo de secado varía entre 2 y 12 horas según las condiciones ambientales (como temperatura y humedad), tras lo cual puede aplicarse otra capa. Para limpiar el equipo de aplicación con material sin curar, enjuáguelo con agua.

*Consulte las especificaciones y detalles de Ultratite Solutions para obtener información completa sobre la instalación. Póngase en contacto con UTS para más detalles.*

### Precauciones

- No se recomienda para superficies con agua estancada, servicios de inmersión continua, aplicaciones de almacenamiento en frío sin barrera de vapor, ni sobre superficies asfálticas sin el imprimador GreenPrime BB para bloquear el sangrado.
- GreenCoat Glaze Acrylic Skylight Restorer puede congelarse y quedar inutilizable si se expone a temperaturas inferiores a 32°F (0°C).
- No aplicar sobre sustratos húmedos ni cuando haya previsión de mal tiempo.
- La vida útil de este producto en envases sin abrir, almacenados entre 40°F y 70°F (10°C y 38°C), es de 12 meses desde la fecha de fabricación.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa sobre seguridad.

# GreenCoat Glaze

Restaurador Acrílico para Claraboyas



## Propiedades Físicas Típicas

| Propiedad            | Método de Ensayo                                                                      | Resultado           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sólidos por Volumen  | ASTM D2697                                                                            | 30 ± 1 %            |
| Sólidos por Peso     | ASTM D1644A                                                                           | 41 ± 2 %            |
| Punto de inflamación | ASTM D1310                                                                            | Ninguno             |
| Densidad relativa    |                                                                                       | 1,045 a 25°C (77°F) |
| Tiempo de curado     | Mínimo 2 h a<br>38°C y 90% HR<br>Seco al tacto en<br>8-12 h Repintado<br>tras 12-24 h |                     |
| VOC                  | Método EPA 24                                                                         | < 50 g/L            |
| Color                |                                                                                       | Transparente        |

## Información de Envío

| Tamaño del envase                                                   | Peso bruto          | Clase |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Cubo de 5 galones (18,9 L)                                          | 56 lbs. (25,4 kg)   | 55    |
| Tambor de 55 galones (208,2 L)                                      | 613 lbs. (278,1 kg) | 55    |
| Clasificación D.O.T.: BC - Revestimiento de tejado, No regulado     |                     |       |
| Proteger del frío (32°F/0°C) durante el transporte y almacenamiento |                     |       |

Colores especiales disponibles bajo pedido mínimo y con coste adicional. Las propiedades y características indicadas son orientativas, basadas en muestras analizadas, y pueden variar en otros lotes de este producto. Esta información es solo una referencia y no constituye una especificación para ninguna propiedad concreta.

403 Century Plaza Dr. Ste 400, Houston, TX

77073 832-827-2925

[www.ultratite.com](http://www.ultratite.com)

